


קוד מוצר:

842-030: חלק א'-חום

842-037: חלק א'-לבן

842-032: חלק ב'

תיאור המוצר:

יסוד אפוקסי אנטיקורוזיבי דו-רכיבי (א'+ב') המצטיין בהתחברותו לברזל מגולוון ולאלומיניום לאחר הכנה מתאימה.

תכונות מיוחדות:

- משמש כצבע יסוד לפלדה, אלומיניום ולברזל מגולוון לפני צבעים עליונים סינתטיים חד-רכיביים (ושאינם מדוללים בטרפנטין). ניתן לצבוע מעליו צבעים דו-רכיביים מסוג אפוקסי ופוליאוריתן בכל עת ללא הגבלת זמן מקסימאלי.
- מאושר לדיתוך ע"י DET NORSKE VERITAS

נתונים טכניים:
גוון: חום/לבן שבור

ברק ב-60°: מט

אחוז מוצקים בנפח: 31%

עובי פילם יבש לשכבה: 20-30 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 10.3-15.5

מדלל מומלץ: מדלל 4-100

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: 15 דקות | זמן המתנה בין שכבות: עליונים חד-רכיביים: 2-24 שעות עליון אפוקסי או פוליאוריתן: שעותיים מינימום | זמן ייבוש סופי: 24 שעות

יחס ערבוב במשקל: א:ב = 10:1

זמן המתנה לפני צביעה: 30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר הערבוב: 12 שעות

V.O.C: 590 גרם/ליטר

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

מתכת רגילה: התזת אגרגטים לדרגה - Sa-2.5 לעומק חספוס של 10 מיקרון לפחות.

ברזל מגולוון ואלומיניום: ניקוי משמנים, חלודה וכל חומר זר אחר. שטיפה אברזיבית קלה. מומלץ לנקות במדלל 4-100. תחמוצות אבץ יש להסיר באמצעות משחה להסרת תחמוצות אבץ מס' 175 מתוצרת "GES". ניתן ליישם מעליו צבעים עליונים חד-רכיביים (כגון: עליון סופר עמיד), וצבעים דו-רכיביים (כגון: אפוקסי H.B EA-9, מוליטיפוקסי, פוליכמקור וטמגלס).

הערה: בעבודות גדולות, מומלץ לבדוק התחברות הצבע אל סוג הגיליון והתאמה לטיב הכנת השטח, לפני תחילת העבודה.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה	-	-	4-100	3-5%
התזה רגילה	-	-	4-100	15-20%
התזת איירלס	4-5	0.017"	4-100	0-10%

מדלל לניקוי:

מדלל 4-100

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. יש להקפיד וליישם שכבה אחת דקה ושקופה בעובי המומלץ.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור 6477*.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

**ב- 25°C - 65% לחות יחסית.