


קוד מוצר:

842-050: חלק א' + חלק ב'
842-051: חלק א' - אלומיניום
649-033: חלק א' - קרם
842-052: חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע יסוד אנטיקורוזיבי דו-רכיבי על בסיס שרפים אפוקסיים מיוחדים, לשימוש חיצוני ופנימי בכל חלקי כלי השייט, על מתכת ופיברגלס. אפיטמרין EA-9 אלומיניום משמש כיסוד למערכות צבעים על בסיס אפוקסי, גומי מוכלר ופוליאוריתן. ניתן ליישם מעליו צבעים על בסיס אפוקסי ופוליאוריתן ללא הגבלת זמן (מתאים לפעולות ריתוך-בעובי של 20 מיקרון בלבד).

נתונים טכניים:

גוון: אלומיניום אדמדם-קרם

ברק: מט

אחוז מוצקים בנפח: 38% בהתאם לגוון

עובי פילם יבש לשכבה: 70 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 5.4

מדלל מומלץ: מדלל 4-100

יחס ערבוב בנפח: א : ב = 1 : 9 (לערבב במערבל מכני).

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: שעה | זמן המתנה בין שכבות: שעה | זמן ייבוש לטיפול: 24 שעות

זמן המתנה לפני הצביעה: 30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר הערבוב: 8 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

מתכת: התזת אגרגטים לדרגה של Sa-2.5.

פיברגלס: שיוף השטח בנייר לטש 120 ולאחר מכן 240. יש לדלל בכ- 30%-25% במדלל 4-100. יש לוודא כי השטח נקי משמנים, גריז, אבק וכל חומר זר אחר לפני הצביעה. ניתן לצבוע מעליו כל צבע אפוקסי, פוליאוריתני (טמגלס).

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	פומית וזווית	מדלל מומלץ (גם לניקוי)	כמות דילול בנפח (%)
הברשה/גלילה	-	-	4-100	3-5%
התזה רגילה	4	2/30°	4-100	עד - 10%

התזת איירלס	5-6	80° 0.021"/	4-100	מוכן לשימוש
-------------	-----	----------------	-------	-------------

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477.
* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.